

风力叶片树脂

树脂类别	环氧当量(g/eq)	粘度 (mPa.s/25°C)	色相 (Gardner)	特性
GEKR378	170-185	2000-2700	1MAX	缩水甘油醚稀释型，适用于风力叶片等复合材料
GEKR379	165-180	900-1300	1MAX	缩水甘油醚稀释型，适用于风力叶片等复合材料
GEKR380	165-180	400-800	1MAX	缩水甘油醚稀释型，适用于风力叶片等复合材料